

LTP-103
Rev. 06
Data: 05/12/2025
Date: 12/05/2025



LÁTEX SINTÉTICO

Principais Características:

L-2000 é uma dispersão aniônica de um copolímero de butadieno-estireno, não carboxilado, com médio teor de estireno combinado.

Principais Aplicações:

- "Primer" na produção de fitas adesivas
- Selantes
- Saturação de papel
- Adesivos
- Aglomeração de fibras

Para outras aplicações, contactar o nosso Departamento de Assistência Técnica.

Procedimento de Mistura:

Não apresenta restrições em operações normais. Instruções para operações de mistura e processamento podem ser obtidas junto ao nosso Departamento de Assistência Técnica.

Estocagem e Manuseio:

L-2000 pode ser armazenado por 6 meses em sua embalagem original e protegido de fontes de calor e de congelamento, podendo ser utilizado após este período caso as suas características se mantenham dentro dos valores especificados.

Temperaturas maiores que 40°C e menores que 5°C instabilizam o produto.

Devido às características físico-químicas, pode ocorrer a formação de uma película na superfície ou pequenos aglomerados no fundo dos tanques de estocagem. Por isto, recomenda-se a filtração do látex antes do seu uso bem como a limpeza periódica dos sistemas de estocagem com água sob pressão.

Recomenda-se o uso de equipamentos de segurança tais como óculos, máscara e luvas durante o manuseio do produto.



SYNTHETIC LATEX

Main Characteristics:

L-2000 is an anionic aqueous dispersion of a non carboxylated styrene-butadiene copolymer, with medium styrene content.

Main Applications:

- Primer for adhesive tapes
- Can seals
- Paper saturation
- Adhesives
- Fiber agglomeration

For other applications, contact our Technical Assistance Department.

Mixing Procedure:

Easy processing operations in normal conditions. Instructions on how to achieve a better processing can be obtained with our Technical Assistance Department.

Storage and Handling:

L-2000 can be stored for 6 months in its original packaging, in cool conditions, away from heat sources as steam pipes, boilers, etc., and protected from freezing. It can be used after this period if analyzed and properties keep their values within specification.

Temperature above 40°C and below 5°C lead latex to instability.

Due to its physical-chemical characteristics, it can present a surface film or agglomerate in the bottom of the tank. Due to this, it is recommended a filtration of the latex before its use, as well as a periodical cleaning of the storage system with water under pressure.

It is recommended to use safety glasses, mask and gloves during the handling of the product.

LTP-103
Rev. 06
Data: 05/12/2025
Date: 12/05/2025

Embalagem:

L-2000 é fornecido em tambores de, aproximadamente, 200 kg ou a granel, em caminhão tanque.

Packaging:

L-2000 is delivered in 200 kg drums, approximately, or container truck.

As informações contidas neste boletim foram obtidas através de experiências em laboratório e são corretas e confiáveis. Entretanto, considerando-se que as condições de uso do produto estão fora do nosso controle, abstemo-nos em garantir sua infalibilidade. Nenhuma responsabilidade será aceita se a utilização de qualquer produto, processo ou formulação, infringir patentes.

Although the information in this document is believed to be reliable and correct, it should not be considered as a sort of guarantee owing to the use and manufacture of our products being out of our control. Therefore, if any patent rights, as far as composition and process concerned are broken, complaints will not be accepted.

NITRIFLEX S/A

Escritório Comercial (Sales Office): São Paulo: (55 11) 2886.3300 – Fábrica (Plant): Rio de Janeiro: (55 21) 2128.3401
Website: www.nitriflex.com.br – E-mail: nitri@nitriflex.com.br